



Technisches Datenblatt

Anwendungsbereiche:

Voranstrich zur Optimierung der Haftung. EISEDICHT®-Produkte mit Acrylat-, Butyl- und Bitumen-Kautschuk-Klebeflächen können so auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen wie z. B. Gips, Beton, Zementputz, Porenbeton, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk mit Fugenglattstrich, sowie auf Holzwerkstoffen und Holz eingesetzt werden.

Basis:

wässrige Acrylat-Polymerdispersion

Farbe:

transparent

Viskosität:

ca. 1000 mPa.s nach Brookfield (02/20min⁻¹) bei 20 °C

Dichte:

ca. 1,02 g/cm³ (EN 542)

Abluftzeit:

ca. 15 min.

Auftragsmenge:

ca. 100 g/m² (je nach Trägermaterial)

Lagerung:

kühl und trocken
ohne direkte Sonneneinstrahlung
bei Temperaturen +15 °C bis + 25 °C

Verarbeitungstemp.:

+5 °C bis +40 °C

Lösemittelfrei:

ja

Verarbeitungshinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.